



Техническая информация Technomelt AS 8118

<u>Тип продукта:</u>	Клей-раплав на синтетической основе
<u>Применение:</u>	Для ребросклеивания шпона и профильного облицовывания
<u>Качества продукта:</u>	<ul style="list-style-type: none">• средневязкий• ненаполненный• высокая адгезионная сила• превосходное проникновение и смачивание плёнок• высокая термостойкость и сопротивляемость к старению• обеспечивает образование очень ровной поверхности• быстро плавится• длительное открытое время
<u>Область применения</u>	Ребросклеивание шпона, облицовывание МДФ или твердых пород дерева стандартной и тонкой бумагой.
<u>Технические характеристики</u>	
Точка размягчения:	80-90 °C DIN 52011
Вязкость: (по Брукфилду)	15 000 – 25 000 мПа·с/160 °C
<u>Указания по использованию:</u>	
Рекомендуемая рабочая температура - на дюзе	140-160 °C
<u>Расход:</u>	50-70 г/м ²
<u>Цвет:</u>	Желтый прозрачный
<u>Форма и упаковка:</u>	Продукт поставляется в форме гранул в полиэтиленовых мешках (по 25 кг).
<u>Хранение:</u>	В сухом и прохладном помещении продукт хранится как минимум 2 года
<u>Указания по использованию:</u>	Рекомендуется использовать оборудование для вывода паров клея.

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус» в г. Тосно
187000, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, 1
т. +7 812 320 32 84

ООО «Хенкель Рус»
107045, г. Москва,
Колокольников пер., д.11
т. +7 495 745 23 08

Вышеуказанные данные основываются на опыте работы нашей фирмы, а также результатах лабораторных испытаний и не являются гарантией определенных качеств продукта. Принимая во внимание возможность использования разных материалов, а также различные условия обработки, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его дальнейшее использование обеспечило необходимое качество обработки.



Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус» в г. Тосно
187000, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, 1
т. +7 812 320 32 84

ООО «Хенкель Рус»
107045, г. Москва,
Колокольников пер., д.11
т. +7 495 745 23 08