

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Aquence FD 144/6
Однокомпонентная полиуретановая
3D дисперсия для пленок из
ПВХ, АБС и ПЭТ

Области применения

- 3D- склеивания
- термосклеивания пленок из ПВХ, ПЭТ и АБС под действием формовочных прессов (с мембраной и без мембраны)

Технические характеристики

Вязкость:

(Brookfield 20 УрМ) ок. 2 900 мПа.с

Цвет:

белый

Уровень pH:

ок. 9,5

Указания по использованию

AQUENCE FD 144/6– однокомпонентная клеевая композиция, которая применяется без добавления отвердителя. Клей наносится с помощью специального пистолета-распылителя (диаметр сопла 1,5 - 2 мм). Для склеиваний по пласти рекомендуется одностороннее нанесение клея. Для склеиваний по внутреннему и внешнему радиусам после высыхания первого слоя необходимо нанести второй. Для достижения наибольшей прочности склеивания детали с нанесенным клеем должны запрессовываться в течение 3-х дней после нанесения клея.

Просушка воздухом:

30-50 мин.(в зависимости от температуры, влажности воздуха и расхода клея)

Температура тепловой сварки (в клеевом шве):

65 - 85°C

Время тепловой сварки:

20-40 сек.

Время отверждения:

24 часа; полное отверждение через 7 дней

Очистка:

С помощью холодной и теплой воды оборудование можно легко очистить от незатвердевших остатков клея. Затвердевшие остатки клея удаляются механическим способом.

Хранение:

Срок хранения продукта в оригинальной упаковке производителя в сухом и прохладном помещении составляет 6 месяцев. **Беречь от мороза.** Перед использованием клей рекомендуется тщательно перемешивать, а после использования емкости с клеем держать плотно закрытыми.

Дополнительно:

В Паспорте безопасности можно найти следующую информацию:

**информацию об опасностях,
требования к транспортировке,
правила техники безопасности.**

Использование товарных знаков

Если иное не оговорено особым образом, все товарные знаки в данном документе являются товарными знаками компании Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Reference 0.0Henkel AG & Co. KGaA
40191 Dusseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0

Henkel Corporation
Bridgewater, NJ 08807, USA
Phone: +1-908-685-7000

ООО "Хенкель Рус"
РФ, 107045, г. Москва, Колокольчиков пер. 11
Тел: +7 (495) 745-55-88

С дополнительной информацией можно ознакомиться www.henkel.ru

